



ALUMINIO ANTICALÓRICO

DESCRIPCIÓN:

Pintura anticalórica, con pigmento de aluminio, semimate a base de resinas de silicona modificada.

USOS:

Aplicable en superficies metálicas que tengan que estar sometidas a altas temperaturas como, chimeneas, calderas, radiadores, tuberías de agua caliente y vapor, etc.

PROPIEDADES:

- Resiste hasta temperaturas de 600°C.
- Acabado satinado de gran efecto decorativo.
- Gran poder cubriente
- Alto rendimiento.
- Excelente dureza y flexibilidad.
- Producto listo al uso. No necesita dilución.
- Aplicable a brocha, rodillo y pistola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Semimate.
Color:	Aluminio
Sólidos Volumen:	28% ±2
Densidad:	1.220 ± 0.03 Kg/l.
Viscosidad CF ₄ :	25 ± 5 seg.
Secado a 20°C:	2-3h seco tacto.
Repintado:	12-24h.
Rendimiento:	15m ² /lt. Para 25 micras secas.
Espesor recomendado:	El espesor de pintura seca del sistema debe mantenerse inferior a 40micras en condiciones de trabajo a altas temperaturas.
COV(2004/42/IIA (j):	Máx. COV's: 500g/l.
NOTA:	ÚNICAMENTE PARA USO PROFESIONAL

APLICACIÓN

Las superficies a pintar han de estar secas, limpias de polvo, grasas, ceras, etc.

Si la superficie presenta óxido, éste deberá ser eliminado por cepillado o lijado, grado ST2. Remover bien en el envase antes de pintar.

Pueden apreciarse desprendimiento de humos en función del tiempo transcurrido desde su aplicación y la temperatura alcanzada. El producto puede perder brillo cuando soporta elevadas temperaturas durante largos períodos de tiempo lo cual no afecta a sus propiedades protectoras.

Una vez pintada la superficie deben transcurrir 24 horas antes de elevar la temperatura del objeto pintado.

REV. 09.05.14

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com