



BARNIZ TINTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Se trata de un barniz basado en resinas alquídicas de gran calidad y con tintes que aportan una gran transparencia y buen poder de tinción de la madera. A su vez estos le aportan a la madera una buena resistencia para su aplicación en exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	CAOBA, CASTAÑO, INCOLORO, NOGAL, ROBLE, SAPELI WENGUÉ.
ASPECTO:	BRILLO
VISCOSIDAD:	75 - 90 KU 20 °C
SECADO AL TACTO:	3 - 8 HORAS, SEGÚN CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
RENDIMIENTO:	12 - 15 M ² / LTR. SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
REPINTADO:	A PARTIR DE 24 HORAS.
ALMACENAJE:	EXCELENTE. EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES.
ENVASE:	METÁLICO 125, 375, 750 Y, 4 L,

PROPIEDADES:

Excelente poder de tinción de la madera, proporcionando una adecuada protección a la misma. Facilidad de aplicación, buena extensibilidad y nivelación. Presenta una relación equilibrada de dureza y flexibilidad para poder soportar la contracción y dilatación de la madera.

APLICACIONES:

Muy adecuado para la protección y decoración de superficies de madera en interiores y exteriores. Debido a su transparencia, se recomienda aplicar los colores a rodillo intentando dar el mayor rendimiento posible. Dejar secar y aplicar una segunda mano teniendo en cuenta que de una a dos manos los colores se oscurecen. Ver carta.

MODO DE EMPLEO:

Remover bien el contenido del envase. Aplicar a brocha y rodillo a viscosidad original. Para aplicar a pistola ajustar la viscosidad con diluyentes adecuados, las superficies deben estar limpias y secas, exentas de polvo, grasas, y una humedad de la madera inferior al 15%, etc. Las superficies que contengan capas de barnices viejos o deteriorados deben eliminarse en su totalidad para garantizar la penetración y adherencia sobre la madera.

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com