



ENDUIT INT-EXT AL USO

CAMPO DE APLICACIÓN:

PASTA DE FINA PELÍCULA PARA EL USO EN MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y LLANA. EXCELENTE PODER DE FIJACIÓN, DURACIÓN Y RESISTENCIA. GRAN FACILIDAD DE EMPLEO. USO EN INTERIOR O EXTERIOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
DENSIDAD	1.7 GR/CC
EXTRACTO SECO	73% +- 0.5
PH	8
VISCOSIDAD	180.000 cps +- 20.000 a 20°C
NATURALEZA LIGANTE	COPOLIMEROS ACRÍlicos Y DERIVADOS CELULÓSICOS
CARGAS	CARBONATOS DE CALCIO Y DE MAGNESIO
CLASIFICACIÓN	PASTA ENDUIT AFNOR NFT 36005 FAMILIA 3ª CLASE 2 Y NFT 30.608
RENDIMIENTO	SEGÚN SUPERFICIES Y GROSOR A EMPLEAR
ENVASES	PLÁSTICO IML DE 400grs, 1, 5 Y 25 KILOS
ALMACENAJE	LUGARES PROTEGIDOS DEL FRÍO Y ALTAS TEMPERATURAS
SECADO	LENTO

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

ES UNA MASILLA ESPECIAL PARA EMPLASTECER SOBRE PAREDES QUE CONTENGAN PINTURAS PLÁSTICAS, GOTELES, AZULEJOS Y CUALQUIER SUPERFICIE RUGOSA O LISA. LA PASTA ESTÁ PREPARADA PARA PROYECTAR A MÁQUINA O CON LLANA, SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, SALITRE, ADHERIDAS DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR SU ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIORES A 30°C. EN CASO DE ENLUCIDOS, USAR UNA LLANA DENTADA. COMO BLANQUEANTE DE JUNTAS DE AZULEJOS, APLICAR A PINCEL Y PASAR UN TRAPO HÚMEDO ANTES DE SECAR.

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com