



---

# ENDUIT RENOVACIÓN CUBRE GOTA

## CAMPO DE APLICACIÓN:

PARA EMPLASTECER SUPERFICIES QUE CONTENGAN GOTELÉ, RALLADOS, PICADPS Y TODO TIPO DE SUPERFICIES RUGOSAS, OBTENIENDO UNA PERFECTA PLANIMETRÍA EN LAS PAREDES. PARA RENOVAR UNA PARED DETERIORADA DESPUÉS DE ARRANCAR UN REVESTIMIENTO, MOQUETA, PAPEL... PARA REALIZAR CUALQUIER ENLUCIDO EN EL MÍNIMO TIEMPO POSIBLE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
SECADO	APROX 3 HORAS (SEGÚN ESPESOR Y TEMPERATURA AMBIENTE)
TIEMPO MEZCLA	3 HORAS
LIJADO	EXCELENTE
ENVASE	5Kg, 15Kg.
RENDIMIENTO	APROX. 0.7-1 M <sup>2</sup> /KG. SEGÚN GROSOR
CONSERVACIÓN	1 AÑO EN ENVASE DE ORIGEN

## APLICACIÓN:

ADECUADO PARA EMPLASTECER SUPERFICIES QUE CONTENGAN GOTÉLE, RALLADOS, PICAS Y TODO TIPO DE SUPERFICIES RUGOSAS, OBTENIENDO UNA PERFECTA PLANIMETRÍA EN LAS PAREDES. PARA RENIVAR UNA PARED DETERIORADA DESPUÉS DE ARRANCAR UN REVESTIMIENTO, MOQUETA, PAPEL, ETC... PARA REALIZAR CUALQUIER ENLUCIDO EN EL MÍNIMO TIEMPO POSIBLE.

## MODO DE EMPLEO

POR CADA KILO DE ENDUIT-PLAST CUBREGOTA ADORAL UTILIZAR 350-450 GRS DE AGUA. AMASAR LA MEZCLA HASTA CONSEGUIR UNA PASTA HOMOGÉNEA. DÉJESE REPOSAR 5 MINUTOS. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO QUEDA LISTO PARA SU USO. PARA AGUJEROS PROFUNDOS Y CON EL FIN DE DARLE MÁS PODER DE RELLENO, AÑADIR UN POCO MÁS DE ENDUIT-PLAST DE LO RECOMENDADO JUSTO ANTES DE SU EMPLEO. FÁCIL APLICACIÓN A LLANA Y ESPÁTULA. NO APLICAR A TEMPERATURA INFERIOR A 5 °C NI SUPERIOR A 30 °C

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)