



FICHA TÉCNICA IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIES

DESCRIPCIÓN

Pintura anticorrosiva de secado rápido con una excelente adherencia sobre multitud de superficies.

CAMPO DE APLICACIÓN

Imprimación adherente para: Galvanizado, aluminio, acero, cobre y zinc.
Pintura de fondo para PVC rígido, poliéster,
Renovación de cerámicas y alicatados viejos.

PROPIEDADES

Secado rápido.
Gran adherencia.
Acabado Satinado

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Satinado
Colores	Blanco y Gris
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,540±0.040Kg/l
Rendimiento	10-12m ² /l.
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR	40-60 minutos
Repintado a 20°C y 60%HR	2h
Volumen sólidos	48±2%
COV (2004/42/IIA (i) (500)	Máx. COV 500g/l.
Presentación	Metálico de 750ml - 4lits

PREPARACION DE SUPERFCIES

La superficies a pintar ha de estar limpia, seca y saneada (exenta de calamina, capas sueltas y óxido). Libre de polvo, grasas y ceras.

Sobre hierro y acero:

Para una buena protección anticorrosiva, asegúrese de que la limpieza es correcta y no existe roña. Lijar y chorrear con arena. Aplicar 2 manos de imprimación multisuperficies y pasadas 2 horas, dar 2 manos de esmalte protector.

Sobre zinc y galvanizados:

Lijar suavemente con una lija fina. Aplicar 2 manos de la imprimación multisuperficies (100 micras de espesor). Se recomienda hacer, previamente, una prueba de adherencia dada la diversidad de tipos de galvanizados.

Sobre PVC y plásticos rígidos:

Limpiar con detergente amoniacal, respetando las instrucciones de limpieza, y lijar suavemente. Seguidamente aplicar la imprimación.

Sobre aluminio y cobre:

Limpiar con detergente amoniacal. Pasar un trapo con agua y dejar secar. Lijar suavemente con una lija fina. Aplicar la imprimación.

PRECAUCIONES

No aplicar a pleno sol.

La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.

No dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 04.09.17

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación