



MADORAL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Lasur pigmentado de poro abierto para su aplicación como acabado sobre madera. Presenta las siguientes propiedades:

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Hidrófugo. Efecto flor de loto.
- Protección solar gracias a sus filtros UV.
- Fácil de aplicar y de mantener.
- Secado rápido.
- Resalta el veteado de la madera.

USOS:

Ideal para su aplicación sobre vigas, cerchas, ventanas, casas de madera y otros elementos de madera de pino en general. Uso tanto en exterior como interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Colores:	Disponible en 8 colores entremezclables entre sí. Incoloro, Caoba, Castaño, Nogal, Pino, Roble, Teca y Wengué.
Acabado:	Mate y Satinado
Densidad:	1,020 ± 0.02 kg/l
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /l dependiendo del soporte y madera.
Secado Tacto:	30 minutos a 20°C
Repintado:	1h
Envase plástico:	0.750Lts y 4Lts.
COV(2004/42/IIA (e):	130 g/l.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

La madera ha de estar seca (humedad inferior al 20%). Debe también estar limpia de polvo, grasas, exudados y otras sustancias.

Antes de aplicar el lasur recomendamos lijar la madera en el sentido de la veta para abrir poro y mejorar la adherencia. No aplicar sobre barnices, lacas o maderas enceradas. Eliminar primero estas hasta llegar a la madera y dejarla en su estado natural.

Producto listo al uso. Sólo en el caso de su aplicación a pistola será necesario diluir un 5% con agua. Remover el producto antes de su aplicación para conseguir una homogenización correcta del color. Indicar que en el caso de los colores, ver carta, hay una gran diferencia entre mano y mano. El color varía mucho en función del rendimiento que se le dé al producto y del tipo y absorción de la madera.

Los tiempos de secado variarán en función de la temperatura y humedad relativa. Se aconseja no aplicar a temperaturas por debajo de 5°C y siempre 3°C por encima de la temperatura de rocío.

Cuándo se observe una pérdida de brillo y degradación del color a causa del tiempo y la erosión procederemos a realizar el mantenimiento que consistirá en limpiar la superficie con agua a presión (hidrolimpiadora), dejar secar 24h y lijar suavemente en el sentido de la veta. Seguidamente aplicaremos nuestro mayoral dejando entre capas 1h.

REV. 14.11.14

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com