



TAPA POROS FONDO NITRO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Fondo nitrocelulósico para el sellado de la madera.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Gran poder de cubrición.
Rapidez de curado.
Buena lijabilidad.
Buen repintado.

PARAMETROS FISICOS (a 20 °C)

Viscosidad Copa Ford Nº4:	100"
Peso específico:	0,945 gr/cm ³
Color:	Blanquecino.
Aspecto en el envase:	Líquido viscoso.
Aspecto de la película seca:	Incolora.
Estabilidad (sin abrir el envase):	Superior a 6 meses.

TIEMPOS DE CURADO (100 gr/m²):

Seco polvo:	8'
Seco tacto:	16'
Seco lija:	4-5 horas.
Sobrebarnizado:	A partir de 8-10 horas.

CARACTERISTICAS DE APLICACION:

Soporte:	Todo tipo de chapas y macizos.
Preparación del soporte:	Eliminar los restos procedentes del lijado.
Gramaje:	1-2 manos de 130 - 150 gr/m ² .

OBSERVACIONES:

Homogeneizar el barniz antes de su uso. Producto idóneo para trabajos de carpintería, por su facilidad de aplicación a brocha, pistola e inmersión. Rebajar convenientemente en cada caso.

REV. 05.12.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com

