



TAPA POROS FONDO POLIURETANO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

FONDO DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, MEZCLAR 2:1 CON SU CATALIZADOR C-855.

CARACTERISTICAS GENERALES:

- APLICACIÓN A PISTOLA.
- BUEN LIJADO A MANO Y A MÁQUINA.
- RAPIDEZ DE CURADO.
- BUEN PODER DE CUBRICIÓN.
- BUENA TRANSPARENCIA.
- GRAN RESISTENCIA AL SOBREBARNIZADO.
- EXCELENTE ANCLAJE.

PARAMETROS FISICOS (a 20 °C)

- VISCOSIDAD COPA FORD N°4	35"
- PESO ESPECÍFICO	0,990 GR/CM3
- COLOR	LIGERAMENTE BLANQUECINO
- ASPECTO EN EL ENVASE	LÍQUIDO FLUIDO
- ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA	INCOLORA
- ESTABILIDAD (SIN ABRIR EL ENVASE):	SUPERIOR A 6 MESES

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA:

-RELACIÓN DE LA MEZCLA	F-208 /C-855:2/1
-VISCOSIDAD DE LA MEZCLA	19"
- TIEMPO MÍNIMO DE VIDA A 20 °C	4 HORAS

TIEMPOS DE CURADO (100 gr/m2):

- SECO POLVO	10'
-SECO TACTO	15'
- SECO LIJA	5 HORAS
- SOBREBARNIZADO	A PARTIR DE 8 HORAS

CARACTERISTICAS DE APLICACION:

- SOPORTE
- PREPARACIÓN DEL SOPORTE
- GRAMAJE

TODOS TIPO DE CHAPAS Y MACIZOS
ELIMINAR LOS RESTOS PROCEDENTES DEL LIJADO
1 - 2 MANOS DE 150 - 180 GR/M2

OBSERVACIONES:

HOMOGENEIZAR EL BARNIZ Y LA MEZCLA ANTES DE SU USO. FONDO QUE SE ADAPTA A TODO TIPO DE APLICACIONES CON PISTOLAS AEROGRAFICAS, AIRLESS Y ELECTROSTÁTICAS. BUEN PODER DE CUBRICIÓN, RAPIDEZ DE CURADO Y REPINTADO. EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com